

QUATZOAQUA SUPERFINA

INDICADA PARA JUNTAS DE 1MM A 5MM DE LARGURA

DEFINIÇÃO

QUATZOAQUA SUPERFINA é uma argamassa para rejuntamento de porcelanatos, cerâmicas retificadas, mármore e granitos em pisos e paredes de áreas internas e externas. Contém impermeabilizante e biocida (fungicida / algicida) como preservante*.

*obs.: Mais resistente ao desenvolvimento de fungos e algas conforme testes feitos em laboratório externo baseado na norma NBR 14.941.

COMPOSIÇÃO

Argamassa de rejuntamento composta de cimento, agregados minerais de granulometria balanceada, aditivos químicos especiais não tóxicos, polímeros e pigmentos.



PREPARO E APLICAÇÃO

- Misturar a quantidade da embalagem em água limpa e potável na proporção indicada na etiqueta fixada na embalagem em um recipiente limpo e estanque protegido do sol, da chuva e do vento, amassando até obter uma argamassa para rejuntamento homogênea, de consistência pastosa e firme, sem grumos secos.
- A mistura deverá ficar em repouso por 10 minutos para que os aditivos químicos reajam sobre o produto.
- Misturar novamente antes de iniciar a aplicação.
- O tempo de utilização da argamassa para rejuntamento depois de preparada é de 2 horas e 30 minutos. A argamassa não utilizada nesse período deverá ser descartada.
- **Atenção: Maior ou menor quantidade de água pode alterar a cor do rejunte e prejudicar o produto.**
- Momentos antes da aplicação, limpar as juntas com escova de piaçava certificando-se posteriormente que não exista sujeira ou partes soltas entre as juntas. Umedecer moderadamente as juntas onde será aplicado o produto para uma melhor aderência.
- No momento da aplicação, proteger a superfície do sol, chuva e vento. Com auxílio de uma desempenadeira de borracha pressionar o produto nas juntas até que estejam completamente cheias. Recomenda-se rejuntar toda área de uma só vez para garantir homogeneidade nas tonalidades.
- Retirar o excesso do material com uma esponja macia, limpa e úmida, sem remover o rejuntamento.

LIMPEZA

- *Nunca utilizar ácido para limpeza.*
- *Fazer a limpeza final no máximo 1 hora após a aplicação utilizando esponja macia, limpa e úmida sem remover o rejuntamento.*
- *Após 72 horas de aplicação a área poderá ser lavada com água limpa.*

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Temperatura de trabalho:

- *do ar entre 5º C e 40º C;*
- *da superfície de aplicação entre 5º C e 27º C.*

Liberar para tráfego:

- *pessoal da obra, após 3 dias, com proteção;*
- *todo o tráfego em áreas externas, após 14 dias;*
- *todo o tráfego em áreas internas, após 7 dias.*
- *Em áreas externas, proteger o revestimento realizado por 24 horas da água da chuva.*
- *Cerâmicas foscas ou porosas, além de aplicações em ouro ou prata, com saliências e reentrâncias, devem ser protegidas do contato com o rejunte para não ficarem impregnadas do produto.*
- *Utilizar luvas de borracha e óculos quando estiver utilizando o produto;*
- *Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos;*
- *Evitar o contato prolongado com a pele. Em caso de contato prolongado lavar as mãos com água limpa em abundância e se persistir a irritação procurar um médico imediatamente.*

CONSUMO

Varia conforme as dimensões da peça e a largura de junta. Consultar tabela de consumo no folder ou no site.

COR

60 cores padrão. Demais cores sob consulta.

EMBALAGENS

Saco 10kg

Balde 3kg

ESTOCAGEM E VALIDADE

O rejunte deverá ser estocado em local seco e arejado, sobre estrado em pilhas de no máximo 1,5 metros de altura, na sua embalagem original e fechada por um período máximo de 18 meses a partir da data da fabricação impressa na embalagem.

A garantia do desempenho deste produto fica assegurada desde que estocagem, preparo e aplicação tenham sido realizados rigorosamente conforme as instruções acima.